



RÖCHLING



Durostone®

**Isolierteile für den
Generatorenbau**

**Insulating parts for
generators**

**Pièces d'isolation pour la
construction de générateurs**



Electrical Industry

Technische Werte | Technical values | Valeurs techniques

	Prüfmethode Test method Méthode de contrôle	2) Probengröße Sample size Échantillon mm	Einheit Unit Unité	UPM S2	EPM 203	EPC 203	EPC 205	EPC 308	TGE 583	EPX-M	Anmerkungen	
					Platten Sheets Plaques							
					Ringe Rings Anneaux							
Bisherige Bezeichnung Previous quality name Dénomination précédente	–	–	–	–	EPM-W ME730	EPM2-W EPF4W TE630	EPR-8W	–	–	–	1) Qualität entspricht weitestgehend den Forderungen der genannten Norm.	
Standardfarbe Standard colour Couleur standard	–	–	–	natur natural naturel	natur/beige natural/beige naturel/beige	beige light green vert clair	hellgrün green vert	grün yellow jaune	gelb natural naturel	natur natural naturel	2) Die Abmessungen der Probenkörper weichen aufgrund des Schichtaufbaus und der Einzelschichtstärke des Materials von den Norm-Abmessungen ab. Für die Durchführung der mechanischen Prüfungen wurden die Probenkörper gem. EN 60893-2 Pkt. 2 vorbehandelt.	
Typ nach EN 60893/IEC 893 ¹⁾ EN 60893/IEC 893 ¹⁾ type Selon Norme EN 60893/IEC 893 ¹⁾	–	–	–	–	EPGM 203	EPM 203	EPM 205	EPM 308	EPM 301	–	3) Diese Werte gelten ab einer Wandstärke von 4 mm in blankgepresster Ausführung.	
Typ nach DIN 7735 ¹⁾ DIN 7735 type ¹⁾ Type suivant DIN 7735 ¹⁾	–	–	–	–	–	HGW 2372.4	HGW 2370.4	–	–	–	Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollen abgesichert sind. Diese Daten sind reine Beschaffungsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu Kaufvertraglichen Zusicherungen.	
Typ nach Nema-LI ¹⁾ Nema-LI designation ¹⁾ Selon Nema-LI ¹⁾	–	–	–	–	–	G-11	G-11	G-11	–	–	I Δ senkt sich auf Schichtebene II // parallel zur Schichtebene	
Typ nach NFC 26153/26151 Norm. ¹⁾ NFC 26153/26151 Standard ¹⁾ Selon norme NFC 26153/26151 ¹⁾	–	–	–	–	VmEM2	VtEM2	VtEM2	VtEM2	–	–	Remarks	
Harzart Type of resin Type de résine	–	–	–	Polyester	Epoxid	Epoxid	Epoxid	Epoxid	Epoxid	Epoxid	1) The quality corresponds extensively to the demands of the mentioned standard.	
Dichte Specific gravity Masse volumique	ca.	ISO 1183 meth 1	–	g/cm ³	1,90	1,85	1,85	2,0	2,0	1,32	2,1	2) The sizes of the samples tested deviate from the standard requirements because of the layer-construction and the single-layer-strength of the material. The specimens were treated according to EN 60893-2 Item 2 for the execution of the mechanical tests.
Mechanische Eigenschaften in Hauptfaserrichtung Mechanical properties in main reinforcement direction Caractéristiques mécaniques dans le sens principal du renforcement												
Biegespannung beim Bruch Bending strength Contrainte de flexion	⊥	ISO 178	200 x 15 x 10	MPa	350 ³⁾	360	340	600	340	120	700	The data mentioned in this brochure are average value ascertained by current statistical returns and tests. The above data is provided purely for information and shall not be regarded as binding unless expressly agreed in a contract of sale.
Elastizitätsmodul aus dem Biegeversuch Modulus of elasticity Module d'élasticité apparent en flexion	⊥	ISO 178	200 x 15 x 10	MPa	20000 ³⁾	18000	22000	30000	24000	4500	35000	I Δ perpendicular to laminated surface II // parallel to laminated surface
Druckfestigkeit Compressive strength Résistance à la compression au sens de strat.	⊥	ISO 604	10 x 10 x 10	MPa	480	500	500	600	500	400	tang. 500 axial 110 radial 110	3) These values are applicable for thickness exceeding 4 mm platen finished.
Schlagzähigkeit Impact strength (Charpy) Résistance au choc au sens de strat.	//	ISO 179	120 x 15 x 10	kJ/m ²	150	50	33	300	33	200	250	Remarks
Zugfestigkeit Tensile strength Résistance à la traction	//	ISO 527	200 x 20/10 x 10	MPa	220	280	350	450	400	160	800	1) La qualité correspond largement aux demandes de la norme mentionnée.
Elektrische Eigenschaften Electrical properties Caractéristiques électriques												
Durchschlagfestigkeit bei 90 °C Electric strength at 90 °C Rigidité diélectrique à 90 °C (ép. 3 mm)	⊥	IEC 60243	120 x 120 x 3	kV/mm	12	13	10	13	13	15	5	2) Les dimensions des éprouvettes diffèrent en raison de la construction de couche et la force de couche individuelle de la matière des mesures de norme. Pour l'exécution des essais mécaniques, les éprouvettes étaient conditionné svt. EN 60893-2 P.2.
Durchschlagsspannung bei 90 °C Breakdown voltage at 90 °C Tension de claquage 90 °C	//	IEC 60243	100 x 25 x Plattenstärke Sheet thickness Épaisseurs des plaques	kV/ 25 mm	70	70	35	70	35	80	25	3) Ces valeurs sont valables avec un épaisseur de paroi de 4 mm, finition brut de presse.
Relative Permittivität bei 48 Hz - 62 Hz Relative permittivity at 48 Hz - 62 Hz Relatif permittivité 48 Hz - 62 Hz	ca.	IEC 60250	–	–	4,5	5	5,5	5	5,5	3,5	4,5	Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes assurées par des tests et contrôles courants. Les données ci-dessus s'appliquent uniquement aux caractéristiques des matériaux et ne peuvent conduire à des engagements commerciaux que sur la base d'un accord exprès.
Isolationswiderstand nach Eintauchen in Wasser Insulation resistance after immersion in water Résistance d'isolement après immersion dans l'eau	24 h	IEC 60167	–	Ω	5·10 ⁸	5·10 ⁹	5·10 ¹⁰	5·10 ¹⁰	5·10 ¹⁰	–	–	I Δ perpendiculaire au plan de stratification II // parallèle au plan de stratification
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comparative tracking index Indice de résistance au cheminement		IEC 60112	–	CTI	600	150	180	500	180	600	225	
Widerstand gegen Kriechwegbildung Tracking and erosion resistance Résistance au cheminement et à l'érosion		IEC 60587	–	–	IB2,5	–	–	–	–	–	–	
Thermische Eigenschaften Thermal properties Caractéristiques thermiques												
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Conductivité thermique	ca.	–	–	W/mK	0,35	0,35	0,41	0,3	0,3	–	0,3	
Thermisches Langzeitverhalten Thermal endurance Endurance thermique		IEC 60216	–	T.I.	155	180	155	180	180	120	180	
Wärmeklasse Insulating class Classe thermique correspondante		IEC 60085	–	–	F	H	F	H	H	B	H	
Entflammbarkeit Flammability Inflammabilité		IEC 60707	–	–	FVO/ 5 mm	–	–	FVO/ 3 mm	–	–	–	
Linearer Ausdehnungskoeffizient Coefficient of linear expansion Coefficient de dilatation linéaire	//	–	–	10 ⁻⁶ K ⁻¹	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	30 - 40	tang. 5 - 10 axial 20 - 30 radial 25 - 40	

Isolierteile für den Generatorenbau

Hohe elektrische, mechanische und thermische Anforderungen bestimmen die Auswahl von Werkstoffen im Generatorenbau. Mit unserem glasfaserverstärkten Kunststoff Durostone® bieten wir eine hochwertige Qualitätspalette für die unterschiedlichen Anforderungen und eröffnen neue Konstruktionsmöglichkeiten. Das Spektrum reicht von großvolumigen, dickwandigen Wickelkopfstützringen, Platten, zerspanten Bauteilen, Verbindungselementen bis hin zu Formpresssteilen. Wir fertigen ein umfangreiches Produktionsprogramm mit speziell entwickelten Polyester- und Epoxyharzqualitäten und entsprechend individuell festgelegtem Glasauflauf.

Ein umfangreiches Halbzeuglager sichert schnelle Lieferfähigkeit. CNC gesteuerte Bearbeitungszentren und spezielle Bearbeitungsmaschinen garantieren kurzfristige und flexible Liefertermine für zerspannte Bauteile. Mit der weltweiten Präsenz sind wir kundennah in Ihrer Region vertreten.

Insulating parts for generators

The choice of materials in the design of generators is subject to the most stringent electrical, mechanical and thermal requirements. With our fibreglass reinforced plastic Durostone®, we can supply a quality range of high grade materials for widely varying applications and open up entirely new design possibilities. This ranges from highly complex winding support rings to high volume plates and fasteners to compression mouldings. We manufacture an extensive range of specially developed polyester and epoxy resin materials, in addition to individually specified fibre glass reinforcements.

Our extensive stocks of semi-finished products, together with computer controlled machining centres, guarantees flexible and reliable delivery times for machined components. In addition, we have a worldwide network of subsidiaries which ensures that we are never far away from our customers.

Pièces d'isolation pour la construction de générateurs

Le choix des matériaux pour la construction de générateurs doit satisfaire à des critères électriques, mécaniques et thermiques des plus sévères. Durostone®, notre matériau renforcé de fibres de verre, présente toute une série de propriétés répondant aux exigences les plus variées et ouvre ainsi de nouvelles perspectives en termes de conception. Notre palette s'étend des anneaux, cones pour plaques, pièces usinées, éléments de jonction, aux objets moulés. Nous fabriquons une large gamme de produits en employant les meilleures qualités de résine polyester et époxy et en renforçant par des fibres de verre selon les besoins individuels pré-déterminés.


Nous disposons d'un vaste entrepôt pour produits semi-finis ce qui nous rend possible des délais courts. Pilotés par des consoles de commande CNC, nos centres de traitement et nos machines de transformation garantissent des délais courts et flexibles pour les pièces usinées. Les entreprises du groupe Röchling étant représentées dans le monde entier, nous nous voulons près de notre clientèle en assurant un service au niveau régional.



Lieferprogramm

Standard range

Programme de livraison



Platten, gepresst

Standardformate:

Polyesterharzqualitäten

2440 x 1220 x 4 - 80 mm
2340 x 1120 x 4 - 80 mm
2470 x 1250 x 2 - 50 mm
2020 x 1020 x 0,8 - 3 mm

Epoxidharzqualitäten

1900 x 1000 x 3 - 140 mm
2000 x 1120 x 4 - 100 mm
3030 x 1220 x 0,5 - 80 mm
2440 x 1220 x 3 - 53 mm

Plates, pressed

Standard sizes:

Polyester resin grades

2440 x 1220 x 4 - 80 mm
2340 x 1120 x 4 - 80 mm
2470 x 1250 x 2 - 50 mm
2020 x 1020 x 0.8 - 3 mm

Epoxy resin grades

1900 x 1000 x 3 - 140 mm
2000 x 1120 x 4 - 100 mm
3030 x 1220 x 0.5 - 80 mm
2440 x 1220 x 3 - 53 mm

Plaques pressées

Formats standard:

Qualités de résine polyester

2440 x 1220 x 4 - 80 mm
2340 x 1120 x 4 - 80 mm
2470 x 1250 x 2 - 50 mm
2020 x 1020 x 0,8 - 3 mm

Qualités de résine époxy

1900 x 1000 x 3 - 140 mm
2000 x 1120 x 4 - 100 mm
3030 x 1220 x 0,5 - 80 mm
2440 x 1220 x 3 - 53 mm

Ringe und Wickelbauteile

Dimensionen:

Wandstärke

10 - 500 mm

Wickeldurchmesser

bis 3500 mm

Rings and Filament wound parts

Dimensions:

Wall thickness

10 - 500 mm

Winding diameter

up to 3500 mm

Anneaux d'appui et composants pour roulements

Dimensions:

ép. paroi

10 - 500 mm

Diamètre d'enroulement

jusqu'à 3500 mm

Größere Dimensionen auf Anfrage.

Larger sizes on request.

Dimensions plus grandes sur demande.



Fertigteile

Für den Einsatz in Isolier- teilsätzen von Rotoren und Statoren fertigen wir unter anderem die nachfolgenden Komponenten aus Durostone®:

- Nutkeile
- Isolierrahmen
- Abstützungen
- Nutgrund- und -kopfeinlagen (bis 12000 mm Länge)
- Befestigungselemente

Machined components

We produce e. g. the following components for the use in insulating kits of rotors and stators from Durostone®:

- Slot wedges
- Insulation frames
- Supports
- Sub slot covers (up to 12000 mm length)
- Fasteners

Les composants usinés

Pour l'utilisation dans des parties isolantes des rotors et des stators, nous fabriquons entre autres les composants suivants de Durostone®:

- Les cales de noyaux
- Les cadres de l'isolation
- Les supports
- Les garnitures noyaux (jusqu'à 12000 mm de longueur)
- Les éléments de fixation



Formpressteile

Mit modernen Pressen und Präzisionswerkzeugen produzieren wir aus BMC- und SMC-Polyester Vorprodukten die unterschiedlichsten GfK-Formteile und -komponenten. Formteile aus Presspulver auf Epoxidharzbasis ergänzen die Produktpalette.

Maße

Mit unseren Pressen können wir Pressteile in Größen herstellen von 150 x 150 x 150 mm bis zu 2000 x 1000 x 200 mm

Compression moulded products

With modern presses and precise tools we produce the most varied FRP components and pressed parts from BMC and SMC Polyester products. The range is extended by special components processed from moulding powder based on epoxy resin.

Dimensions

With our presses we are able to produce moulded parts with dimensions of 150 x 150 x 150 mm up to 2000 x 1000 x 200 mm

Pièces moulées par compression

Avec des presses et des outils de précisions modernes, nous produisons des formes et des composants les plus différentes en polyester BMC+SMC de devantproduits, moulées à chaud par compression. Nous transformons également des poudres à mouler à base de résine époxy.

Dimensions

Avec nos presses nous pouvons réaliser des dimensions de 150 x 150 x 150 mm jusqu'à 2000 x 1000 x 200 mm





RÖCHLING

Europe

Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG

Röchlingstr. 1
49733 Haren | Germany
Phone +49 5934 701-0
Fax +49 5934 701-337
info@roeckling-plastics.com

Röchling Permal Composites S.A.S.

8, rue André Fruchard | B.P.12, Maxéville
54527 LAXOU Cedex | France
Phone +33 383 34 24 24
Fax +33 383 32 23 18
info@roeckling-permal.fr
www.permali.com

USA

Röchling Glastic Composites

4321 Glenridge Road
Cleveland, OH 44121 | USA
Phone +1 216 486-0100
Fax +1 216 486-1091
info@glastic.com
www.roeckling-glastic.com

Asia

Roechling International

(Shanghai) Co., Ltd.
No. 448 Chang Yang Street
Suzhou Industrial Park
215024 Suzhou | P.R. China
Phone +86 512 6265-2899
Fax +86 512 6265-2699
ris@roeckling-plastics.com.cn
www.roeckling-plastics.cn

劳士领国际贸易（上海）有限公司

中国江苏省苏州工业园区长阳街448号
邮编: 215024 | (中华)
电话: +86 512 6265-2899
传真: +86 512 6265-2699
ris@roeckling-plastics.com.cn
www.roeckling-plastics.cn

Röchling Engineering Plastics

(India) Pvt. Ltd.
701, A Wing, Leo Building
24th Road, Khar West | 400 052 Mumbai | India
Phone +91 22 4217-8787
Fax +91 22 4217-8700
info@roeckling-india.com
www.roeckling-india.com



Röchling Industrial. Empowering Industry.

www.roeckling.com